

## RT24HC

RUBITHERM® RT ist ein ungebundenes Wärmespeichermaterial und nutzt den Schmelzvorgang fest/flüssig, um bei nahezu konstanter Temperatur große Wärmemengen zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben.

So kann man Wärme und sogar Kälte sehr viel effektiver speichern, als mit allgemein verbreiteten Speichermaterialien.

Alle unsere reinen RT Produkte weisen eine hohe Kristallinität auf, besonders die RTHC Materialien. Hierdurch erreicht man gegenüber herkömmlichen Speichermaterialien eine bis zu 30% höhere Speicherkapazität.

Damit sind für verschiedene Anwendungen selbst bei wenig Raum und kleinen Temperaturdifferenzen große Wärmemengen effektiv nutzbar.

### Merkmale RT Serie:

- hohe Wärmespeicherkapazität, keine Unterkühlung, praktisch chemisch inert
- ein- und ausspeichern der Wärme erfolgen bei nahezu konstanter Temperatur
- hohe Kristallinität, langlebig, zyklenstabil
- für sehr viele Temperaturen stehen die optimalen Speichermaterialien zur Verfügung (von -9°C bis 100°C).
- durch Additive kann eine höhere Viskosität erreicht werden, dies verhindert das Zerfließen beim Aufschmelzen.



### Daten im Überblick:

**Schmelzbereich**

Typische Werte

**23-26** [°C]

Maximum: 24

**Erstarrungsbereich**

**24-22** [°C]

Maximum: 24

**Wärmespeicherkapazität ± 7,5%**

**200** [kJ/kg]\*

Kombination aus latenter und sensibler Wärme im Temperaturbereich von 16°C bis 31 °C.

**56** [Wh/kg]\*

**Spezifische Wärmekapazität**

**2** [kJ/kg·K]

**Dichte fest**

bei 20 °C

**0,8** [kg/l]

**Dichte flüssig**

bei 28 °C

**0,7** [kg/l]

**Wärmeleitfähigkeit**

**0,2** [W/(m·K)]

**Volumenausdehnung**

**12** [%]

**Flammpunkt**


**150** [°C]

**Max. Arbeitstemperatur**

**56** [°C]



Beispiel / example: RT24HC Teilenthalpie / Partial enthalpy distribution\*



Rubitherm Technologies GmbH  
Imhoffweg 6  
D-12307 Berlin  
Tel: +49 (30) 7109622-0  
E-Mail: info@rubitherm.com  
Internet: www.rubitherm.com

Die Datenblätter sind unverbindliche Planungshilfen, technische Änderungen vorbehalten. Stand:

Freitag, 18. November 2022

\* Ermittelt mittels 3-Schicht-Kalorimeter.